PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

61-197282

(43) Date of publication of application: 01.09.1986

(51)Int.Cl.

B41M 5/26

(21)Application number: 60-034500

(71) Applicant: NISSHINBO IND INC

(22) Date of filing:

25.02.1985

(72)Inventor: ICHII MASARU

TANI SHIGEO **FUKUDA KOZO**

(54) IMAGE-RECEIVING PAPER FOR THERMAL TRANSFER

(57) Abstract:

PURPOSE: To enhance cuttability and feedability of a paper and smoothness and ink absorptivity, by adhering a plastic film onto a base paper and providing an ink-absorptive layer thereon to produce the image-receiving paper for thermal transfer.

CONSTITUTION: The plastic film is laminated on the base paper by a laminating machine. The base paper is a woodfree paper, a coated paper or the like, and the plastic film is formed of polypropylene, polyethylene, polystyrene or the like. The other side of the base paper is preferably subjected to a water-proofing treatment by coating, lamination or the like. Then, the ink-absorptive layer comprising a binder resin, a dispersant, a plasticizer, a pigment or the like is laminated on the plastic film by a wet-type method or a dry-type method to produce the image-receiving paper for thermal transfer.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭61 - 197282

⑤Int Cl.⁴

識別記号

日清紡績株式会社

庁内整理番号

每公開 昭和61年(1986)9月1日

B 41 M 5/26

人

H-7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 感熱転写用受像紙

②特 顋 昭60-34500

❷出 願 昭60(1985)2月25日

⑩発明者 一 井 賢

東京都足立区西新井本町 5~3~15

⑫発 明 者 谷 茂 雄

東京都足立区西新井栄町2~4~5

砂発明者 福田 耕三

東京都足立区西新井栄町1~1 東京都中央区日本橋横山町3番10号

四代 理 人 弁理士 小泉 良邦

明和哲

1.発明の名称

⑪出 願

感熟転写用受像紙

2.特許請求の範囲

1. 基紙と、該基紙に貼合したプラスチックフィルムと、該プラスチックフィルム上に設けたインク吸収層とから成ることを特徴とする感熱転写用受像紙。

2. 基紙は、そのプラスチックフィルムを貼合しない面に防水加工を施したものである特許請求の範囲第1項に記載の感熱転写用受像紙。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は特に特密な画像を再現するための感熱 プリンターに適用して好適な受像紙に関するもの である。

〔従来の技術〕

精密な画像を再現することのできるプリント手段として知られている感熱プリンターは、熱原体の熱により受像紙上にインクを転写するものであ

り、従来この感熱プリンターに使用されている受 像紙としては、例えば、

① プラスチックフィルムの表面にインク吸収層を設けたもの

②紙の袋面にインク吸収層を直接設けたもの

②紙の表面に適宜の層を形成して平滑性を付与 した後にインク吸収層を設けたもの・

等があるが、いずれも満足すべきものではなく、 感熱プリンターの良好な画像再現性を阻害してい た。

 って画像が荒れてしまい、この凹凸を無くして平 滑性を付与しようとして強くプレスすると、イン クの吸収性が低下して転写性が悪化するという受 像紙としては致命的な難点があるのである。

一方、③の適宜の層を形成して平滑性を付与した紙を使用したものにあっては、紙表面の凹凸を無くし更にその上に均質な面を形成するための層に多くの原料を必要とし、それらの乾燥や冷却に特別の配慮をしなければならないという①や②のものにはない幾点がある。

(発明が解決しようとする問題点)

本発明は上述した従来技術の難点を解消して、取扱性、つまり断裁性や搬送性に優れ、しかも平坦で且つ吸収性の良好なインク吸収層を有する感熱転写用受像紙を得ることを目的としてなされた。
[問題点を解決するための手段]

上記目的を速成するために本発明が採用した構成は、
越と、
該基紙に貼合したプラスチックフィルムと、
該プラスチックフィルム上に設けたイン
ク吸収層とから成ることを特徴とするものである。

周知の表別形成法を用いることができる。

尚、必然転写方式を大別すれば、熱によってインクを昇離拡散する熱昇率方式と、熱によってインクを含むワックスを溶酸転写する熱溶酸方式の二酸があり、それぞれ必要とされる受像紙表面の特性が異ってはいるが、上記インク吸収層は、これをプラスチックフィルム上に平坦に設ける限り両方式に適合するものとすることができる。

而して、本発明の感熱転写用受像紙を製造するには、基紙にまずプラスチックフィルムを貼合し、次いで該プラスチックフィルム上にインク吸収層を設ける方法と、予めプラスチックフィルム上にインク吸収層を設けたシートを作成しておき、このシートを基紙に貼合する方法のいずれによっても良いが、特に後者の方法を採用した場合は種々の点で有利となる。

即ち、インク吸収層は平坦である必要があるため、その形成には比較的精度の高いコーティングが必要であってコートスピードが制限されることもあって、予め前記シートを作成しておいた方が

· 以下に本発明を詳細に説明する。

本発明の必然転写用受像紙に使用する基紙としては、上貿紙やコート紙等額々のものから選択することができ、又、該基紙に貼合するプラスチックフィルムには、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、酢酸セルロース、ナイロン、ポリエステル等があり、このプラスチックフィルムにはフィラーを混用したり、その発泡体を使用することもできる。

前記基紙及びプラスチックフィルムの貼合は、 例えば常用されているラミネート加工機を利用す れば良く、このような場合、片面にのみプラスチ ックフィルムを貼合したものは水分により全体が カールしてしまうことがあるので、これを防止す るために他の面にはコーティング或いはラミネー ト等による防水加工を施しても良い。

又、前記プラスチックフィルム上に設けるインク吸収層は、例えばパインダー樹脂、分散剤、可塑剤や餌料等から組成されるものであり、プラスチックフィルム上への適用には磁式法や乾式法等

能率が良く、又、貼合すべき基紙の程額を必要に 応じて容易に変更できるからであり、特に水中凝 固法によりインク吸収層を設ける場合には、基紙 を含んでいるとその乾燥に大きなエネルギーを要 するからである。

(発明の作用及び効果)

このようにして得られた本発明の感熱転写用受像紙は、基紙に起因する搬送性の良さ(基紙のクッション性と表面の適度の凹凸によると考えられる)とプラスチックフィルムに起因する高い平滑性とを兼備しており、斯殻が容易で、プリント時に色ずれが生じることがなく、しかもインク転写性の良い感熱転写用受像紙とすることができるのである。

(灾施例)

次に本発明の実施例について述べる。

突 庭 例 1

ポリエステル(パインダー樹脂) 100部 酢酸セルロース(パインダー樹脂) 40部

ジメチルホルムアミド(分散剤)

650部

特開昭61-197282 (3)

ジオクチルアジペート(可塑剤)

20部

ケイソウ土

. 27

250部

からなる組成の塗布被を25μ厚のポリエステルフィルムに塗布し、水中に1分間浸渍した後に90℃の 熱水中に1分間浸渍し、取り出して風乾すると、 厚さ30μのインク吸収層が形成されていた。

このものを通常のドライラミネーターを用いて 30g/㎡の上質紙と貼合し、葉書の大きさに断裁 した。

この本発明感然転写用受像紙の一例に8ドット/mの感然プリンターを用い、ポリエステルフィルム上にインク層をコートしたインクシートで、イエロー,シアン,マゼンタの順にプリントを行ったが、色ずれはなくインクの転写は良好であった。

爽施例 2

50 μ 厚のポリプロピレンフィルムにアンダーコートを行い、このフィルムに下記組成の強布被をブレードコーターで塗布し、熱風乾燥後を通して乾燥した。

ラテックス(パインダー樹脂)

150部

50 μ 厚のポリエステルフィルムに、実施例 1 と同じ表面強工を行い、基紙との貼合を行わずに棄 書の大きさに断裁しようとしたが、断裁機上での 強送性が悪く、断裁スピードは実施例 1 のものの 約半分であった。

この受像紙に実施例 1 と同様のプリントを行ったが、用紙の保持が悪く、色ずれを生じた。

比較何2

市販のキャストコート紙に実施例!と同様のプリントを行ったが、細かな点の転写が悪く、乱れた画像となった。

上記実施例及び比較例の結果をまとめると、次の表に示すようになる。

喪

	実施例 1	実施例 2	実施例3	比較例1	出版例2
斯裁性	0	0	0	×	0
色ずれ	0	0	0	×	0
画像の荒れ	0	0	0	0	×

水(分散剤) 60部

尿素系フィラー(吸収性向上剤) 30部

酸化チタン 10部

界面活性剂 0.5部

アンモニア水 0.5部

このものを実施例 I と 同様に貼合しプリント したが、色ずれはなくインクの転写も良好であった。

実施例3

12 μ 厚のポリエステルフィルムを、50 g / ポの上質紙の裏面にポリエチレンを貼合したシートの表面に貼合した。このもののポリエステル面にウレタンアクリレート及びポリエステルアクリレートをパインダーとし、シリカ及び酸化チタンを含む強布液を強布した後に 5 M radの電子線を照射した。

特られた本発明感熱転写用受像紙の別例に昇華 性分散染料を主とする昇華型感熱プリンターでプ リントしたところ、色ずれもなく、インクの転写 も良好であった。

比較例1